


SCHEDA TECNICA AIR BAGS S
AIRFILM TECHNICAL SCHEDULE

I dati riportati sono indicativi in quanto relativi alla media della nostra produzione standard.
Data shown are average values on our standard production

Proprieta' meccaniche

- Maximum Tensile strength	(Mpa) (MD)	19,6	+ / -	1,5
- Nominal Strain at break (%)	(MD)	140	+ / -	11
- Maximum Tensile Strength	(MPa) (TD)	4,2	+ / -	0,06



Tutti gli imballaggi saranno etichettati con la dicitura prevista per legge.

Di seguito elenchiamo i codici che saranno poi riportati nelle etichette

BOLLA ARIA = LDPE 4

SACCO X IMBALLO = LDPE 4

ANIMA CARTONE = PAP21

SCATOLA CARTONE = PAP20